

Šamotová výmazová malta

M-flexi - 3 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

1 ks skladem

M-flexi - 3 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

Kód produktu	700.0000000051
Výrobce	PD - Refractories

Sleva	12% = 198 Kč
-------	---------------------

Cena	175,15 Kč 144,75 Kč bez DPH
------	--

Kyblík 3 kg



Parametry

Obsah Vody

1,5 %

Množství vody pro rozmíchání 1 kg	0,3 až 0,35 litr
Obchodní název	M-Flexi-1.0
Objemová hmotnost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod)	1660 kg / m3
Max.teplota použití	1100 C
Zrnitost (max.zrno)	0 až 1 mm
Počátek slinování	800 C
Ztráta Žíháním	-3,5 %
Nasákavost (1400°C / 5 hod.)	23 %
Zdánlivá pórovitost	38 %
Žárovzdornost	ISO 165
Al2O3	21 %
SiO2	75 %
Fe2O3	1 %
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Balení	3 kg kbelík

Detailní popis

M-flexi - 3 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

Opravy šamotové vyzdívky kamnářskou maltou M-flexi

Díly šamotové vyzdívky mají pro správnou funkci a požadovaný výkon kamen velký význam a je nutné je udržovat. Zjistíte-li poškození šamotové vyzdívky, praskliny a vydroleniny opravíte šamotovou maltou M-flexi.

M-flexi je suchá směs, která se před použitím smíchá s vodou. M-flexi je osvědčená kamnářská malta, která slouží ke spojování kamnářských tvarovek v topeništích a k vymazání poškozených míst.

Malta vytvoří po vytvrzení souvislou plochu, která bez problémů snese i vysoký žár, který vzniká při spalování pevných paliv.

Postup opravy vyzdívky:

- Místo kde budete aplikovat kamnářskou maltu předem očistěte a navlhčete štětcem a nebo houbou

vodou – důležité je zbavení místa pro lepení prachu.

- Do spár a povrchu vetřete štětcem zředěnou maltu M-flexi
- Dalším krokem provedte opravu vrstvou hutnější malty.
- Povrch začistěte navlhčenou houbou anebo štětcem
- Po vyschnutí – po několika dnech můžete v kamnech znovu topit (3 až 5 dnů – podle teploty)

Galerie

