

Šamotová malta

M-40 (1,5)

14 ks skladem

Šamotová malta M-40 (1,5) Zrnitost < 1,5 mm M-40 (0,7) a M-40 (1,5) jsou běžné šamotové malty určené pro sezdívání šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C)

Kód produktu **700.0000000030**

Výrobce **profikrby**

Cena **316,90 Kč**
261,90 Kč bez DPH



Parametry

Obchodní název

OPAMAT M40-(1,5)

Objemová hmonost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod) 1950 kg / m3

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Max.teplota použití | 1950 C |
| Zrnitost (max.zrno) | 0 až 1,5 mm |
| Počátek slinování | 800 C |
| Ztráta Žíháním | -6 % |
| Nasákavost (1400°C / 5 hod.) | 14 % |
| Zdánlivá pórovitost | 27 % |
| Žárovzdornost | ISO 174 |
| Al2O3 | 41 % |
| SiO2 | 53,5 % |
| Fe2O3 | 2 % |
| TiO2 | 1,5 % |
| Na2O+K2O | 1,2 % |
| MGO | 0,3 % |
| CaO | 0,2 % |
| Výrobce | P-D Refractories CZ a.s. |
| Balení | 25 kg kbelík |

Detailní popis

Šamotová malta M-40 (1,5) Zrnitost < 1,5 mm M-40 (0,7) a M-40 (1,5) jsou běžné šamotové malty určené pro sezdivání šamotových materiálů. Pevnost získávají až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min. 1000°C)

Šamotová malta M-40 (1,5)

Suchá žárovzdorná malta na bázi žárovzdorného ostríva, **keramické nebo hydraulické vazby** určená ke zdění šamotového zdiva.

Balení Pytel - 25 kg

Použití ve stavebnictví, tavba kamen, krbů, sporáků.

Používá se pro stavění konstrukcí kamen i topenišť.

Je dlouhodobě vyzkoušená pro stavbu z kachlí, namísto kamnářské hlíny.

Velmi dobře se s ní pacuje po smíchání s 50% MM jílu z naší nabídky při stavbě kompletních kachlových sporáků.